



# HYCOSTIK

КЛЕЙ - ФИКСАТОР ДЛЯ КОВРОВОЙ ПЛИТКИ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## СЕРТИФИКАЦИЯ:



## ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Дисперсионный акриловый клей с постоянными адгезионными свойствами, предназначенный для фиксации ковровина и эластичных плиток на абсорбирующие и неабсорбирующие поверхности, также для фиксации поверх старых покрытий, таких как деревянные полы, ПВХ, резины, полугибкого винила, линолеума, керамики, мрамора и т. д. и на фальшполах любого типа. Позволяет легко отделять и повторно приклеивать плитку. HYCOSTIK содержит очень низкое количество ЛОС и классифицирован как EC1R немецкой сертификационной организацией GEV.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Внешний вид:	мягкая паста
Цвет:	кремовый белый
Основа:	акриловые смолы на водной дисперсии
Плотность:	1,05 г/см <sup>3</sup>
Твердый остаток:	71 %
Вязкость:	200,000-220,000 мПа.с (spindel 7, об/мин 2)
Разведение:	готов к использованию; при необходимости может быть разбавлен водой (максимум 10%)
Нанесение:	при помощи зубчатого шпателя Lechner 1 или валиком
Расход:	<b>150-200 г/м<sup>2</sup> при использовании зубчатого шпателя; 100-150 г/м<sup>2</sup> при использовании валика</b>
Температура нанесения:	от +10°C до +30°C
Время ожидания:	<b>дождаться полного испарения воды (от 45 мин до 12 часов в зависимости от разбавления продукта, качества и типа основания); цвет продукта может измениться с белого на прозрачный</b>
Рабочее время:	<b>подходит для постоянного воздействия</b>
Легкие нагрузки:	<b>немедленно</b>
Полное высыхание:	немедленно
Температура хранения:	от +5°C до +25°C
Срок хранения:	12 месяцев в оригинальной закрытой таре
Средства для удаления:	водой, не допуская отверждения продукта HYSTAK после отверждения продукта
Использование:	для внутренних работ
Подходит для клеевых вальцов:	да
Подходит для полов с подогревом:	да
Инструкции по технике безопасности:	см.паспорт безопасности
Фасовка:	тара по 5 и 18 кг

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:**

Основание должно быть в хорошем состоянии, абсорбирующим, плотным, чистым и сухим. На нем не должно быть пыли, остатков масел и т. д.

Тщательно размешайте перед использованием. Нанесите клей равномерным слоем на основание с помощью зубчатого шпателя. На идеально гладкие и невпитывающие поверхности HYCOSTIK можно наносить валиком после разбавления 10% воды. В обоих случаях необходимо дождаться испарения воды, время ожидания может варьироваться от 45 минут до 12 часов в зависимости от температуры окружающей среды, типа основания, количества наносимого продукта и его разбавления; также возможно изменение цвета клея от белого к прозрачному. **ВНИМАНИЕ:** если при укладке HYCOSTIK будет не полностью высохшим, адгезия будет постоянной (окончательной). Затем приступайте к укладке материала, равномерно придавливая материал по всей поверхности для обеспечения полного контакта с клеем.

---

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Разверните из заводской упаковки напольное покрытие за несколько часов до укладки, разложив на полу для уменьшения остаточного напряжения и акклиматизации материала к условиям окружающей среды в помещении. Указанные в характеристиках сроки нанесения и склеивания относятся к температуре окружающей среды + 20 ° C и относительной влажности 50%. Разрешить продукту акклиматизироваться при температурах использования.

---

**ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ:**

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение во время и после использования, надевайте защитные перчатки и соблюдайте все действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта и других отходов, образующихся во время использования, соблюдайте условия итальянского закона № 152/2006 и последующих изменений (Единый закон об охране окружающей среды). Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки. Содержание этого листа заменяет и заменяет содержание предыдущего издания.

**ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:**

Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной продукции. Поскольку использование, рабочая территория, нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным представителем.

**Данный Технический Лист заменяет все предыдущие, изданные до 09.2015.**